



PLAST LAMINO PRESS S.R.L.
INDUSTRIA MATERIE PLASTICHE

PVC PRESSATI - MORBIDI - RIGIDI

PAVIMENTI - RIVESTIMENTI - ACCOPPIAMENTI SPECIALI

Sede Legale e Stabilimento: 20081 Abbiategrasso (MI) Italy - Via Silvio Pellico, 38 - Tel. 02 9466166- 02 94963244 (r.a.) - Fax 02 9466167
www.plpsrl.com - e-mail: info@plpsrl.com - Cap. soc.: € 50.000 - C.C.I.A.A. 867296 MI - Mincomess MI 047213 - Trib. MI 156058 - C.F. e P.IVA: IT 03185070152

PAVIMENTO NOVANATURE - NOVANATURE FLOORING

pavimento sigillato su 4 lati - 4 sides sealed tiles

CARATTERISTICHE E DATI TECNICI - DATA SHEET

Dimensioni - Dimensions:	cm. 16x100
	dimensioni speciali fino a: special measure up to: 100x205cm
Spessore totale - Total thickness:	mm 2,8 ca. -abt.
Spessore strato superiore, trasparente -wear layer thickness	mm 0,70
spessore strato legno - inside wood thikness	mm 0,50
Spessore supporto - support's thickness	mm 1,60
Peso - Weight	Kg/mq 4,5 ca.-abt.
Tipo di legno - Kind of wood	legno impiallacciato naturale - natural veneered wood
Tipi di legni - Essences	faggio - beech
	ciliegio - cherry
	kaja
	noce - walnut
	rovere - oak
	zebrano
	teak
Stabilità dimensionale - Dimension stability (EN 434)	long. 0,05%
	trasv. 0,40%
Reazione al fuoco/ emissione di fumi - Fire rating (EN 13501-1)	Bfl-s1
Caratteristiche antiscivolamento-Slip resistance (EN 13893)	longitudinale 0,70 u (estremamente sicuro - extremely safe)
	trasversale 0,66 u (estremamente sicuro - extremely safe)
Determinazione dell'impronta residua/Residual indentation (EN433)	0,04 mm
Resistenza all'usura-wear resistance (En 660-2)	perdita media di massa (Fm) 2,3mg/100 cicli
	perdita media di volume (Fv) 1,8mm ³ /100 cicli
Sedia con ruote - castor chair (EN 425)	adatto - suitable



-05-

EN 14041:05

v.1.1 oct/07